

図 1






表1

	ガスケット 材料	正負極液体シール剤		漏液 個	保存後 の容量 F
		アスファルト	ブチルゴムに 対するアス ファルト比 重量%		
比較例1	PPS	ストレート	0	8	0.04
実施例2	PPS	ストレート	1	5	0.05
実施例3	PPS	ストレート	2	0	0.06
実施例4	PPS	ストレート	10	0	0.06
実施例5	PPS	ストレート	20	0	0.06
実施例6	PPS	ストレート	30	0	0.06
実施例7	PPS	ストレート	40	0	0.06
実施例8	PPS	ストレート	50	0	0.06
実施例9	PPS	ブローン	1	3	0.05
実施例10	PPS	ブローン	2	0	0.06
実施例11	PPS	ブローン	10	0	0.06
実施例12	PPS	ブローン	20	0	0.06
実施例13	PPS	ブローン	30	0	0.06
実施例14	PPS	ブローン	40	0	0.06
実施例15	PPS	ブローン	50	0	0.06
実施例16	PEEK	ストレート	1	4	0.05
実施例17	PEEK	ストレート	2	0	0.06
実施例18	PEEK	ストレート	10	0	0.06
実施例19	PEEK	ストレート	20	0	0.06
実施例20	PEEK	ストレート	30	0	0.06
実施例21	PEEK	ストレート	40	0	0.06
実施例22	PEEK	ストレート	50	0	0.06
実施例23	PEEK	ブローン	1	2	0.05
実施例24	PEEK	ブローン	2	0	0.06
実施例25	PEEK	ブローン	10	0	0.06
実施例26	PEEK	ブローン	20	0	0.06
実施例27	PEEK	ブローン	30	0	0.06
実施例28	PEEK	ブローン	40	0	0.06
実施例29	PEEK	ブローン	50	0	0.06
実施例30	LCP	ストレート	1	7	0.05
実施例31	LCP	ストレート	2	2	0.06
実施例32	LCP	ストレート	10	0	0.06
実施例33	LCP	ストレート	20	0	0.06
実施例34	LCP	ストレート	30	0	0.06
実施例35	LCP	ストレート	40	0	0.06
実施例36	LCP	ストレート	50	0	0.06
実施例37	LCP	ブローン	1	5	0.05
実施例38	LCP	ブローン	2	1	0.06
実施例39	LCP	ブローン	10	0	0.06
実施例40	LCP	ブローン	20	0	0.06
実施例41	LCP	ブローン	30	0	0.06
実施例42	LCP	ブローン	40	0	0.06
実施例43	LCP	ブローン	50	0	0.06